



CLAROTAN X-8

Extrato de Mimosa Altamente Clarificado

CLAROTAN X-8 é um extrato de Mimosa de alta clarificação, indicado para o curtimento e recurtimento de couros em geral. É indicado no curtimento envolvendo processos em tanques, tanque-fulão e/ou somente em fulão.

Propriedades

CLAROTAN X-8 apresenta uma penetração rápida e em profundidade, devido ao seu reduzido peso molecular. Sua cor muito clara proporciona efeito alvejante sobre os couros de curtimento vegetal, podendo ser aplicado em uma ampla gama de cores. Sua aplicação no curtimento, assim como no recurtimento, resulta em couros muito claros, macios e leves. A utilização de **CLAROTAN X-8** em peles de cabra e ovelha resulta em couros de alta qualidade e bom enchimento. É solúvel em água fria.

Análise Típica

Aspecto Físico:

Pó de coloração bege suave, higroscópico e isento de poeira

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Tanantes* (%): $68,5 \pm 2,0$

($73,0 \pm 2,0$ Base seca)

Umidade ao Embalar (%): 6,5 - Máximo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 4,0 - 4,5

Cor** Vermelho: 0,6 - 0,7

Amarelo: 1,0 - 1,3

Estabilidade a Eletrólitos: Boa

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

** Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1 cm^3 - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.



Aplicação

CLAROTAN X-8 pode ser aplicado sozinho ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **CLAROTAN X-8** como segue:

Nos curtimentos vegetais

Vaqueta: 25 - 30% sobre peso caleado

Soleta: 35 - 40% sobre peso caleado

Sola Fachele: 38 - 42% sobre peso caleado

Sola: 45 - 50% sobre peso caleado

Nos recurtimentos

Napas: 4 - 8% sobre peso rebaixado

Semi-cromo: 8 - 14% sobre peso rebaixado

Estofamento: 5 - 10% sobre peso rebaixado

Nubuck: 5 - 10% sobre peso rebaixado

Estocagem

CLAROTAN X-8 pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

Apresentação

CLAROTAN X-8 é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 2,0 t.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consultar nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **vendas@tanac.com.br**

web page: **www.tanac.com.br**

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: AP0310

TANAC S.A. - Rua Torbjorn Weibull, 199 - CEP 95780-000 - Montenegro - RS - BRASIL
Fone: (55 51) 3632 4055 - Fax: (55 51) 3632 2499 - e-mail: tanac@tanac.com.br