



SUPERTAN

轻度提纯的荆树皮栲胶

SUPERTAN是一种轻度提纯的荆树皮栲胶，通常用于皮革的鞣制与复鞣，特别推荐用于在鞣制池、鞣制池-转鼓和/或仅在转鼓里进行的鞣制过程。

属性

SUPERTAN赋予鞣制后的皮革以浅淡的颜色和紧致的纤维。本品被用于复鞣时，具有优良的填充效果，提高磨革性能，以及优良的压花定型性。该产品可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态：浅米黄色粉末、易吸潮、不飞尘

离子特性：阴离子性

PCF：不含

有效成分：71.0% ± 2.0

(75,5 ± 2,0折干计算)

pH值：4.0–4.5 (20%水溶液w/v)

颜色** 红色：不超过1.4

黄色：不超过3.7

电解质稳定性：优良

* 过滤方法：分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。实际单宁含量高于上述参数是在允许范围内的。

** 色彩检测标准：Lovibond比色剂-基本单位为1cm³-分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。



使用方法

SUPERTAN可单独使用，或搭配其它植物鞣剂、合成鞣剂和/或助剂一起使用。

推荐使用**SUPERTAN**的用量如下：

用于植鞣工艺时

Vachetta：浸灰皮重量的25 - 30%

皮带用革：浸灰皮重量的35 - 40%

包后跟革：浸灰皮重量的38 - 42%

鞋底用革：浸灰皮重量的45 - 50%

用于复鞣时

纳帕软革：削匀革重量的4 - 8%

半植鞣革：削匀革重量的8 - 14%

植物鞣革：削匀革重量的15 - 25%

正绒面革：削匀革重量的5 - 10%

储存

SUPERTAN应密封包装保存于干燥、通风环境，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

包装

SUPERTAN为不飞尘粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者重量2吨以下时置于托板上。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关的MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话： **(+55 51) 3632.4055**

传真： **(+55 51) 3632.2499**

电子邮件： **export@tanac.com.br**

网址： **www.tanac.com.br**

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：

95780-000 电话： (+55 51) 3632 4055 传真： (+55 51) 3632 2499

电子邮： tanac@tanac.com.br