



# SYNTAC 54

酚类合成单宁

## Propiedades

**SYNTAC 54** 是一种磺酸化钠盐与苯酚缩合而成的合成鞣剂，具有极佳的耐光性和优良的分散作用。

## 属性

**SYNTAC 54** 赋予皮革均匀的染色效果和极佳的耐光性，因此推荐用于生产白色革和极浅颜色的皮革。该产品的分散效力有助于获得均匀的染色效果，平滑而坚实的粒面。本品具有温和而深入的除酸作用，因而也可被用于中和工序中。该产品可在冷水中溶解。

## 特性分析

物理特性： 易吸潮的白色粉末  
离子特性： 阴离子性  
PCF： 不含  
有效成分： 不低于93.5 %  
pH值： 6.5 - 7.5 (10%水溶液w/v)

## 使用方法

建议使用**SYNTAC 54**的方法及推荐用量如下：  
预鞣时使用： 浸灰皮重量的2 - 6% (浸酸后使用)  
中和时使用： 削匀革重量的1 - 3%  
复鞣时使用： 削匀革重量的3 - 8%



### 储存

**SYNTAC 54**应保持包装密封，存放于清洁、干燥、通风环境，避免阳光直射，存放期不超过12个月。

### 包装

**SYNTAC 54**为粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者置于1.4吨托板。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话：(+55 51) 3632.4055

传真：(+55 51) 3632.2499

电子邮件：[export@tanac.com.br](mailto:export@tanac.com.br)

网址：[www.tanac.com.br](http://www.tanac.com.br)

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：  
95780-000 电话：(+55 51) 3632 4055 传真：(+55 51) 3632 2499  
电子邮：[tanac@tanac.com.br](mailto:tanac@tanac.com.br)