

WEIBULL L

浅色荆树皮栲胶

WEIBULL L是一种浅色的、低收敛性荆树皮栲胶，由精选原材料加工而成。

属性

WEIBULL L因其自身低收敛性、低粘性的特点，因而具有良好的渗透性，令鞣制和复鞣后的皮革粒面细致光滑、染色均匀一致。**WEIBULL L**可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态： 米黄色粉末、易吸潮、不飞尘
离子特性： 阴离子性
PCF： 不含
单宁含量*： $68.0\% \pm 2.0$ (74.8 ± 2.0 折干计算)
pH值： 4.0–5.0 (水溶液20% w/v)
颜色** 红色： 0.8 - 1.0
黄色： 1.7 - 2.0

* 过滤方法： 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。实际单宁含量高于上述参数是在允许范围内的。

** 色彩检测标准： Lovibond比色剂 - 基本单位为 1cm^3 - 分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。

使用方法

WEIBULL L可单独或搭配其他植物鞣剂、合成鞣剂和/或辅助型鞣剂一起使用。

建议使用**WEIBULL L**的方法和用量如下：

用于植鞣工艺时

Vachetta： 浸灰皮重量的25 - 30%

皮带用革： 浸灰皮重量的35 - 40%

用于复鞣工序时

纳帕软革： 削匀革重量的4 - 8%

半植鞣革： 削匀革重量的8 - 14%

植物鞣革： 削匀革重量的15 - 25%

储存

WEIBULL L应密封包装保存于清洁、干燥、通风环境，避免阳光直射，并且不超过12个月。

包装

WEIBULL L粉剂以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供批量散装方式或2吨以下以托板形式供货。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话： **(+55 51) 3632.4055**

传真： **(+55 51) 3632.2499**

电子邮件： **export@tanac.com.br**

网址： **www.tanac.com.br**

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309