



# WEIBULL

Extrato de Mimosa Natural

**WEIBULL** é um extrato de Mimosa natural, indicado para o curtimento e recurtimento de couros em geral. No curtimento vegetal pode ser usado em processos envolvendo tanques, tanque-fulão e/ou somente em fulão.

## Propriedades

**WEIBULL** é um extrato que confere aos couros curtidos um bom rendimento, com penetração compatível às suas características e uma agradável coloração. No recurtimento de couros ao cromo proporciona um bom enchimento. **WEIBULL** favorece o lixamento e auxilia a manutenção da estampa. É solúvel em água fria.

## Análise Típica

Aspecto Físico: Pó de coloração bege suave, higroscópico e isento de poeira

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Tanantes\* (%):  $72,0 \pm 2,0$   
( $77,0 \pm 2,0$  Base seca)

Umidade ao Embalar (%): 6,5 - Máximo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 4,5 - 5,0

Cor\*\* Vermelho: 1,1 - 1,3

Amarelo : 2,5 - 3,0

Estabilidade a Eletrólitos: Boa

\* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

\*\* Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1cm<sup>3</sup> - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.



## Aplicação

**WEIBULL** pode ser aplicado individualmente ou combinado com outros extratos vegetais, produtos sintéticos e/ou auxiliares.

Recomenda-se o emprego de **WEIBULL** como segue:

### Nos curtimentos vegetais

**Vaqueta:** 25 - 30% sobre peso caleado

**Soleta:** 35 - 40% sobre peso caleado

**Sola Fachete:** 38 - 42% sobre peso caleado

**Sola:** 45 - 50% sobre peso caleado

### Nos recurcimentos

**Napas:** 4 - 8% sobre peso rebaixado

**Semi-cromo:** 8 - 14% sobre peso rebaixado

**Vegetalizado:** 15 - 25% sobre peso rebaixado

**Nubuck:** 5 - 10% sobre peso rebaixado

## Estocagem

**WEIBULL** pó mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

## Apresentação

**WEIBULL** é apresentado na forma pó, isento de poeira, acondicionado em sacos de 25kg (peso líquido), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes de até 2,0 t.

## Toxicologia

Consulte **FISPOQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **vendas@tanac.com.br**

web page: **www.tanac.com.br**

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: A00310

TANAC S.A. - Rua Torbjorn Weibull, 199 - CEP 95780-000 - Montenegro - RS - BRASIL

Fone: (55 51) 3632 4055 - Fax: (55 51) 3632 2499 - e-mail: tanac@tanac.com.br