



WEIBULL ROY

酸化的收敛剂改性栲胶

WEIBULL ROY是一种改性的高收敛性栲胶、含有高单宁成分以及适量的有机酸。

属性

WEIBULL ROY自身具有的有机酸性和高浓度特性，因而使得皮革纤维紧密、粒面坚实，吸水性低，并且单宁和其它鞣剂的固定性优异。本品用于重革和底革的生产时，获得优良的得革率。用于复鞣时，赋予皮革细致而坚实的粒面，极佳的填充效果，压花定型性优异，并改善磨革性。该产品可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态： 棕色粉末、易吸潮、不飞尘

离子特性： 阴离子性

PCF： 不含

单宁含量*： 不低于74.0%

pH值： 2.5–3.5 (水溶液20% w/v)

* 过滤方法：分析溶液含有0.4% w/v的纯单宁。实际单宁含量高于上述参数是在允许范围内的。



使用方法

WEIBULL ROY可单独使用，或搭配其它植物鞣剂、合成鞣剂和助剂一起使用。
建议使用**WEIBULL ROY**的方法和用量如下：

用于植鞣工艺时

Vachetta：浸灰皮重量的25 - 30%

皮带用革：浸灰皮重量的35 - 40%

包后跟革：浸灰皮重量的38 - 42%

鞋底用革：浸灰皮重量的45 - 50%

用于复鞣工序时

防水型革：削匀革重量的5 - 7%

半植鞣革：削匀革重量的8 - 14%

植物鞣革：削匀革重量的15 - 25%

正绒面革：削匀革重量的5 - 10%

储存

WEIBULL ROY应密封包装保存于干燥、通风环境中，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

包装

WEIBULL ROY为不飞尘粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者重量1.9吨以下时置于托板上。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关MSDS信息（化学品安全信息资料表），或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话：(+55 51) 3632.4055

传真：(+55 51) 3632.2499

电子邮件：export@tanac.com.br

网址：www.tanac.com.br

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核: AA0309

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：
95780-000 电话：(+55 51) 3632 4055 传真：(+55 51) 3632 2499
电子邮：tanac@tanac.com.br