



WEIBULL SOLID C

Extrato de Mimosa Sólido Natural

WEIBULL SOLID C é um extrato de Mimosa sólido de uso geral e coloração natural, para uso em processos estáticos.

Propriedades

WEIBULL SOLID C confere aos couros curtidos uma tonalidade natural e penetração eficiente, resultado de sua média adstringência. Tem boa dissolução, o que favorece o uso em tanques e fulões. Em virtude de sua concentração resultam couros de bom enchimento e rendimento. É solúvel em água fria.

Análise Típica

Aspecto Físico: Sólido de tonalidade marrom escura, higroscópico

Caráter Iônico: Aniônico

PCF: Isento

Tanantes* (%): $64,0 \pm 2,0$
($76,0 \pm 2,0$ Base seca)

Umidade ao Embalar (%): 16,0 - Máximo

pH (Sol. Aquosa 20% p/v): 4,0 - 5,0

Cor** Vermelho: 2,3 - Máximo

Amarelo: 6,5 - Máximo

Estabilidade a Eletrólitos: Boa

* Método de Filtro: solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.

Valores de tanantes superiores aos referenciados acima são admissíveis.

** Teste Padrão de Cor: Tintômetro Lovibond - célula de 1cm^3 - solução analítica contendo 0,4% p/v de tanino puro.



Aplicação

WEIBULL SOLID C pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros extratos vegetais, sintéticos e/ou auxiliares.

Como procedimento inicial recomenda-se a prévia trituração do extrato sólido, ainda contido na embalagem original (juta), para seu posterior emprego no processo de curtimento.

Especificamente no curtimento em tanques, sugerimos a distribuição homogênea do **WEIBULL SOLID C** em combinação com uma agitação intermitente do banho, os quais possibilitarão uma adequada dissolução do produto, favorecendo a rápida e uniforme penetração de taninos.

Recomenda-se o emprego de **WEIBULL SOLID C** como segue:

Nos curtimentos vegetais

Vaqueta: 28 - 35% sobre peso caleado

Solas: 50 - 55% sobre peso caleado

Cabras: 28 - 35% sobre peso caleado

Estocagem

WEIBULL SOLID C mantém suas propriedades inalteradas quando estocado em ambiente seco, ventilado, protegido de luz solar e embalagem fechada.

Apresentação

WEIBULL SOLID C é acondicionado em sacos de juta de 47kg ou 52kg (peso líquido ao embalar), podendo ser fornecido na forma avulsa ou em paletes. Carga máxima: 21t por container de 20'.

Toxicologia

Consulte **FISPQ** (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) em nossa web page ou entre em contato com nosso **Departamento de Vendas**.

Para maiores esclarecimentos consulte nosso **Departamento Técnico**:

Telefone: **(+55 51) 3632.4055** Fax: **(+55 51) 3632.2499**

e-mail: **vendas@tanac.com.br**

web page: **www.tanac.com.br**

Esta informação e nossos conselhos técnicos são oferecidos de boa fé mas sem garantias, e aplica-se também quando direitos de terceiros estão envolvidos. A informação é portanto dada como mera indicação e não libera você da obrigação de verificar sua validade e/ou testar nossos produtos apropriadamente para os processos e usos para os quais são destinados.

Revisão: A00310

TANAC S.A. - Rua Torbjorn Weibull, 199 - CEP 95780-000 - Montenegro - RS - BRASIL

Fone: (55 51) 3632 4055 - Fax: (55 51) 3632 2499 - e-mail: tanac@tanac.com.br