



SUPERTAN LTA

改性栲胶

SUPERTAN LTA是一种浅色的改性栲胶，低收敛性，耐光性与耐热性优良。

属性

SUPERTAN LTA因其化学结构的改变，使其本身着色物质含量低，令加工后皮革的色泽非常浅淡，并且耐光性与耐热性高。特别推荐本产品用于各种类型皮革的复鞣，尤其适合于汽车座椅革、家具沙发革，以及高档鞋面革。该产品可在冷水中溶解。

特性分析

物理状态：珍珠色粉末、易吸潮、不飞尘

离子特性：阴离子性

PCF：不含

有效成分：不低于93.5%

pH值：2.8 – 3.8(20%水溶液w/v)

使用方法

SUPERTAN LTA可单独使用，或与其他栲胶、合成鞣剂和助剂等搭配使用。

建议使用**SUPERTAN LTA**的方法和用量如下：

无金属鞣制时：削匀皮重量的 15-25%

汽车座椅革（蓝湿革）：削匀革重量的 3-8%

家具沙发革（蓝湿革）：削匀革重量的 5-10%



储存

SUPERTAN LTA应密封包装保存于干燥、通风环境，并避免阳光直射，以确保其品质不发生改变。

包装

SUPERTAN LTA为不飞尘粉剂，以25kg（净重）袋包装供货；亦可提供大批量散装方式，或者重量1.8吨以下时置于托板上。

毒理学信息

敬请访问本公司网站，查阅相关的MSDS信息(化学品安全信息资料表)，或垂询本公司销售部。

如需更多资料，敬请咨询本公司技术部：

电话：(+55 51) 3632.4055

传真：(+55 51) 3632.2499

电子邮件：export@tanac.com.br

网址：www.tanac.com.br

上述信息和技术建议仅为本公司经验，不应视为由公司所提出的保证，并同样适用于涉及第三者权利的情况。所以，提供上述信息只是作为单纯的说明，并不意味着让您放弃对本产品的有效性进行核实，和/或对本公司产品特定的使用步骤与用法予以恰当地检验的义务。

复核：AB1013

巴西南大河州Montenegro市Torbjorn Weibull路199号 塔纳克（TANAC）股份有限公司 邮编：
95780-000 电话：(+55 51) 3632 4055 传真：(+55 51) 3632 2499
电子邮：tanac@tanac.com.br